

SCH 50 ECOLOR® PROFI

Vodouředitelný email pro vnitřní i venkovní použití



Použití

Vodouředitelný email pro venkovní i vnitřní použití ECOLOR PROFI na bázi akrylátového pojiva je určen pro nátěry dřeva a dřevěných konstrukcí (podhledů, obkladů, oken, dveří, regálů, dřevěných dílů, nábytku apod.), dřevotřískových a azbestocementových desek, střešních krytin, betonu a kovových prvků opatřených antikoročním nátěrem (ústřední topení, kování, zahradní nábytek apod.). Sametový lesk nátěru dává předmětům elegantní vzhled. Antiblokační účinky zabraňují lepivosti a zlepšují tak užité vlastnosti nátěru při aplikaci na okna a dveře.

Vlastnosti

Neškodí rostlinám a životnímu prostředí, má velkou krycí schopnost, je světlustálý, vodoodpudivý a dlouhodobě odolný povětrnostním podmínkám. Všechny odstíny jsou vzájemně mísitelné.

Schválení

Výrobek splňuje požadavky zákona č.22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě a je podle tohoto zákona a nařízení certifikován. **Ministerstvem životního prostředí propůjčena ochranná známka „EKOLOGICKY ŠETRNÝ VÝROBEK“.** Výrobek je schválen pro použití na dětské hračky.

Složení

Směs plniv dispergovaných ve vodné akrylátové disperzi s přísadou aditiv, neobsahuje těžké kovy !

Odstín

Vyrábí se v bílém odstínu nebo v bázích (A, B, C), které lze tónovat dle přání zákazníka (pouze u specializovaných prodejců).

Parametry barvy

objemová hmotnost	1350 kg/m ³ ,
obsah netěkavých složek	min. 57 % .

Parametry nátěru

vzhled	sametový lesk,
kryvost	1.

Příprava podkladu

Všechny podklady musí být suché, čisté, nesoudržné staré nátěry odstranit, jinak zbrusit do matova. Pokud jsou staré povrchy napuštěny fermeží, je nutné použít jako oddělovací vrstvu některou ze syntetických základových barev.

Návod k použití

Po řádném promíchání barvu nanášíme na suchý, čistý a dokonale odmaštěný podklad. Nesoudržné staré nátěry odstranit, jinak zbrusit do matova. Teplota vzduchu a podkladu pro nanášení je od +5 do +35 °C. Nátěr je přetíratelný po 2-4 hod/20°C, plně zatížitelný po 48 hod/20°C. U připravovaných barevných nátěrů provede spotřebitel kontrolu nátěrem na ploše cca 1m².

Při použití na dřevo přebrousit po letech povrch jemným smirkovým plátnem. Prskyřičná a mastná místa vymýt nitroředidlem. Dřevo doporučujeme opatřit nátěrem ECOLOR PROFI Z – základní barva na dřevo. Při aplikaci na dřevo doporučujeme po zaschnutí základního nátěru ECOLOR PROFI Z přebrousit povrch jemným smirkovým plátnem, abychom odstranili drobné jehličky dřeva a tím dostali dokonalejší povrch.

Savé podklady (dřevo, beton, střešní krytina apod.) je nutné předem penetrovat barvou zředěnou cca 10 % vody, po zaschnutí penetračního nátěru aplikujeme druhý nátěr neředěnou barvou. Při aplikaci na dřevo a použití zákl. barvy na dřevo ECOLOR PROFI Z se již nemusí penetrovat.

SCH 50 ECOLOR[®] PROFI

Vodouředitelný email pro vnitřní i venkovní použití



Nátěry kovů provádíme neředěnou barvou ve dvou vrstvách po zaschnutí základního syntetického nebo vodouředitelného antikorozičního nátěru (např. ECOLOR PRIM).

Způsob nanášení

Válečkem, štětcem, stříkáním.

Spotřeba barvy

5 – 7 m²/l při dvou nátěrech (nebo 4 – 5,5 m²/kg při dvou nátěrech).

Ředění

V případě nutnosti je možno ředit max 10 % vody. Pro stříkání se doporučuje ředit cca 10 hm. % vody.

Údržba

Všechny pomůcky okamžitě po skončení práce omýt vodou.

Hygiena a bezpečnost práce

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu platné chemické legislativy. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt ruce vodou a ošetřit reparačním krémem. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Zamezte styku s očima. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.

Pro uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.

První pomoc

Při náhodném požití vypláchnout ústa vodou a vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení očí vymývat rozevřené oči 10 – 15 minut vodou, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení kůže sejmout kontaminovaný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem.

Požárně technická charakteristika

Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 650201.

Skladování

Skladovat lze v původních neotevřených obalech během 24 měsíců od data výroby při teplotě od +5°C do +25°C. **VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT.**

Přeprava

Přepravovat pouze při teplotách od +5°C do +35°C.

Balení

0,75; 2,5 litru ; 6 a 15 kg. Báze pro tónování 0,6 ; 2,2 ; 4 ; 8 litru.

Datum revize: 1. 3. 2013