



2-K Epoxidová barva na vany, set s tužidlem V100

Technický list

POUŽITÍ:

Pro zhotovení základního i vrchního nátěru ocelových a jiných kovových povrchů van. Nátěrová hmota je trvale odolná proti vlivům čistících prostředků, alkoholu, tukům, olejům, ropným látkám, roztokům zředěných kyselin a zásad. Má také vynikající mechanickou odolnost, výbornou přilnavost a otěruvzdornost, velmi dobrou kryvost nátěru. Tento nátěr je samozákladující a není potřeba základního nátěru.

APLIKACE:

První vrstvu nastříkejte, naválečkujte nebo natřete na suchý, zdrsněný, odmaštěný povrch vany. V případě stříkání lze další vrstvu po 45 minutách, jinak druhý nátěr provádět po 24 hodin v případě válečku/štětce. Plně zatížitelný nátěr je po 7 dnech. Doba zasychání silně závisí na okolní teplotě vzduchu a podkladu (nesmí klesnout pod +5 stupňů, relativní vlhkost max 80%).

APLIKACE:

- Doba zasychání: proti prachu: 30 minut, na dotek: 60 minut, na manipulaci: 4 hodiny, plné zatížení 7 dní
- Doba zpracovatelnosti při natužení směsi jsou 3 hodiny
- Ředění – hmotnostně: štětec: 8%,
airless – stříkání 4% ředidlem s 0630
- Tužení – hmotnostně: 8:1 (tužidlo dodané s barvou SET) V200
- Jedná se o nátěr 2v1 v POLOLESKU
- Odstín: BÍLÁ, další odstíny na objednávku
- Vhodné na materiály: ocel, nový i starý zinek, nerez, minerální podklady v interiéru
- Není vhodná do exteriéru - křídovatí
- Dodávané jako SET s tužidlem (1,125kg, 2,25kg, 3,38kg)
- Vydátnost: 10m²/1kg při 1 vrstvě, 5m²/1kg při 2 vrstvách

SKLADOVÁNÍ:

Skladujte v těsném uzavřeném a neporušeném originálním obalu na suchém, chladném, dobře větraném a zastíněném místě. Teplota skladování +5 až +25 stupňů Celsia. Chraňte před horkem a sálavým teplem. Uchovávejte oddělené od potravin, nápojů, krmiv a léků. Skladujte mimo dosah dětí. Záruční doba: 36 měsíců od dodržení skladovacích podmínek.

