

Lignofix POLYURETANOVÝ LAK

Podlahový lak na dřevo



Použití

Polyuretanový lak je určen pro všechny dřevěné povrchy v interiéru například dveře, schody, nábytek a dřevěné obložení. Díky vysoké otěruvzdornosti jej lze použít k nátěrům dřevěných podlah (parket apod.). Lak má atest na protiskluznost za sucha i mokra.

Upozornění

Lak se nehodí k ošetření napadeného dřeva. Pro prevenci/likvidaci dřevokazných škůdců použijte vhodný impregnační přípravek Lignofix s biocidním účinkem. U natíraných dřevěných předmětů nesmí během užívání docházet k velkým objemovým změnám (např. způsobeným nevhodnou dřevinou, vysokou vlhkostí a jejím kolísáním).

Schválení

Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě. **Výrobek je schválen pro použití na dětské hračky.** Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201.

Složení

Polyuretanová disperze s přidavkem aditiv.

Odstín

Bezbarvý lak ve variantě lesk/mat.

Parametry barvy

hustota	1020 kg/m ³
obsah netěkavých složek	min. 28 %
pH	8

Příprava podkladu

Povrch podkladu musí být dokonale čistý a suchý (maximální vlhkost dřeva 12 %). Případné staré nesoudržné nátěry je třeba odstranit, dřevěný povrch musí být dokonale vybroušen po letech smirkovým papírem o zrnitosti 100-120, zbavený prachu, mastnot a mechanických nečistot. Případné výrony pryskyřice vymyjte nitroředidlem. V případě nejistoty přilnavost laku na starý nátěr předem odzkoušejte na malé přebroušené ploše. Na obroušený povrch natřete lak a po 2 dnech vytvrzení zkontrolujte odlupování vrypem. Pokud se lak neodlupuje, aplikujte dle návodu.

Návod k použití

Neředěný lak aplikujte na dřevěný povrch. Po zaschnutí prvního nátěru přebruste povrch jemným smirkovým plátnem, abyste odstranili drobná vlákna dřeva a tím dostali dokonalejší povrch. Poté aplikujte druhý nátěr. Pro další zvýšení otěruvzdornosti (např. při použití na dřevěné podlahy) doporučujeme nátěr třetí. Aplikací rozmezí teplot podkladu i okolí +5 až +25 °C. Při aplikaci chráňte natírané plochy před slunečním svitem a do proschnutí před deštěm! Nátěr je přetíratelný po 12 hod./20 °C a relativní vlhkosti 65 %. Natřený povrch je plně zatížitelný po 72 hodinách.

Ředění

Dodává se v aplikační konzistenci, neředit.

Způsob nanášení

Válečkem, štětcem, stříkáním, máčením.

Lignofix POLYURETANOVÝ LAK

Podlahový lak na dřevo



Vydatnost

15 - 20 m²/l při jedné vrstvě.

Údržba

Všechny pomůcky okamžitě po skončení práce omýt vodou.

Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc viz etiketa a bezpečnostní list: www.stachema.cz.

Skladování

Skladovat a přepravovat v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů, krmiv a léků při teplotách od +5 °C až do +25 °C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT.

Záruční doba

36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Upozornění

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. U připravovaných nátěrů provede spotřebitel kontrolu nátěrem na ploše cca 1 m².

Balení

0,75 a 2,5 litru.

Datum revize: 31. 3. 2017