

**CIRANOVA**<sup>®</sup>  
SINCE 1929



Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušeností. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle možností okolností vyzkoušet

**Produced by Debal Coatings nv**  
Industrieweg 29 – 8800 Beveren –  
Roeselare  
Belgium  
tel. + 32 (0) 51 30 11 40  
fax + 32 (0) 51 31 26 48

**Acolor s.r.o**  
Semovická 498, Bystřice 257 51  
+420 317 793 437  
www..acolor.cz

## Technický list

# OLEJ NA ÚDRŽBU

### Popis výrobku

Univerzální údržbový systém na dřevěné podlahy olejované podlahovými oleji, voskovými oleji a UV oleji. K dispozici v různých odstínech.

Technická data	
BARVA	žlutá kapalina
SUŠINA	26 %

### Použití

Olej na údržbu olejovaných nebo voskovaných dřevěných podlah podlahovými oleji, voskovými oleji a UV oleji.

### Příprava

U olejovaných nebo voskovaných dřevěných podlah je nejprve nutné odstranit nečistoty popř. zbytky parketového mýdla čistou vodou a nechat uschnout. V případě silného znečištění použijte nejprve Intenzivní čistič CIRANOVA.

### Naše doporučení

Naneste slabou vrstvu Oleje na údržbu CIRANOVA a nechte několik minut impregnovat. Potom do sucha vytřete bílým a čistým hadrem.

### Doba schnutí

Prvních 24 hodin příliš nezatěžovat. Přímé mechanické sušení ± 4 hodiny. Optimální vytvrzení je po 24 hodinách. Během této doby nesmí na podlahu přijít voda. Schnutí je silně závislé na množství naneseného oleje, na teplotě, relativní vzdušné vlhkosti a větrání. Vyšší teplota a dobré větrání urychluje schnutí.

### Vydatnost

50 m<sup>2</sup>/l na již olejované dřevěné podlahy

### Následná péče – údržba

Olej na údržbu doporučujeme nanášet každý rok

### Zvláštní informace

Použité hadry/pady okamžitě vhodte do nádoby s vodou. Obsah lněného oleje v systému způsobuje nebezpečí samovznícení. Olej na údržbu ochraňuje vaši podlahu před vodou a dává vaši podlaze přirozený vzhled.

Minimální trvanlivost v originálním a uzavřeném obalu je dva roky od data výroby.

**!DOPORUČUJE SE PRODUKT NEJPRVE VYZKOUŠET NA MALÉ PLOŠE, VZHLEDEM K ROZDÍLNÉ REAKCI DŘEVA!**