

## Šelak politur



Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušenostech. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle možností okolností vyzkoušet

### Popis výrobku

Směs přírodních indických šelaků s denaturovaným bílým lihem. Je určený pro vzácnější uzavřeně pórovité druhy dřeva. Po nanesení více vrstev a po vyleštění bavlněným smotkem, lze docílit vysoce lesklé plochy. Pro otevřeně pórovité dřeviny se k vyplnění, jako základní vrstva používá šelak grund.

### Použití

Před nanášením se musí dřevo velmi dobře obrousit. Je důležité, aby práci na vysoce lesklém povrchu dělal zkušený leštič, který docílí žádaného výsledku. Na dřevěnou plochu se nanese trochu politurpudru CIRANOVA nebo pemzy a bavlněným smotkem, napuštěným trochou politury a alkoholu, se roztírá krouživým pohybem přes dřevo. Pracuje se tak dlouho, až je smotek suchý. Nános nechat přes noc uschnout a potom úpravu opakovat, dokud není plocha zaplněna. Poté se nanáší politura ve více vrstvách tak dlouho, až je docílen zrcadlový efekt. Během roztírání se může na bavlněný smotek nanést trochu parafínového oleje a tak si ulehčit roztírání. Při použití oleje se musí později plocha vyčistit – mstný nános, který přináší použití oleje se musí odstranit. Toho se dosahuje tím, že se ke konci roztírání nanáší na bavlněný smotek pouze líh. Po každém nánosu se musí nechat uschnout přes noc

### Doba schnutí

Testováno při 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 60% a nánosu 100 g/m<sup>2</sup>.

Proti prachu po 20 minutách.

Brousitelný po 1 hodině.

Stohovatelný přes noc.

### Informace o produktu

Skladovatelnost 2 roky v uzavřeném originálním obalu.

Odstíny: žlutý, třešeň, mahagon, ořech, dub, černý a bezbarvý

### Produced by Debal Coatings nv

Industrieweg 29 – 8800 Beveren – Roeselare

Belgium

tel. + 32 (0) 51 30 11 40

fax + 32 (0) 51 31 26 48

### Acolor s.r.o

Semovická 498, Bystřice 257 51

+420 317 793 437

www..acolor.cz