

Profesionální nátěrové hmoty na dřevo a nábytek

MATERIÁLOVÝ LIST

FFN20

VYSOKOSUŠINOVÝ NITROCELULÓZOVÝ TRANSPARENTNÍ UNIVERZÁLNÍ LAK

ŘEDIDLO: **DE 135** (20-40%)

CHARAKTERISTIKA

dobře brousitelný, vysoká sušina a tvrdost

TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah pevných složek laku: 40%
Měrná hmotnost laku (+ 3%): 0,97 kg/l
Viskozita při 20°C: 100 s + 5 s/F4.

PRACOVNÍ POKYNY

Podklad: masivní dřevo nebo dýha.
Spotřeba: 100 - 120 g/m² v jedné vrstvě, maximálně 3 vrstvy.
Vydatnost: z 1 lt směsi v jedné vrstvě cca 3-4 m² včetně prostříku.
Způsob aplikace: stříkání (vzduchové, vysokotlaké bezvzduchové, bezvzduchové s přídavným vzduchem), polévání.
Zasychání: cca 20 min. proti prachu, druhá vrstva bez mezibrusu po cca 30 min.
Urychlené zasychání: po zavadnutí teplým vzduchem 40-50°C.

DALŠÍ ÚDAJE

Brousitelnost: po cca 3-4 hod., velmi dobrá
Žloutnutí: střední
Skladovatelnost: minimálně 24 měsíců v originálním balení
Standardní balení: 5, 25 lt

Při teplotách nad 25°C je nutné přidávat retardační ředidlo DP183 (910.22).