

CIRANOVA®
SINCE 1929



1L 5L



COMPLIES WITH THE STANDARD EN 717-1, CLASS E1

Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušenostech. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle možností okolností vyzkoušet

Produced by Debal Coatings nv

Industrieweg 29 – 8800 Beveren – Roeselare
Belgium

tel. + 32 (0) 51 30 11 40

fax + 32 (0) 51 31 26 48

Acolor s.r.o

Semovická 498, Bystřice 257 51

+420 317 793 437

www..acolor.cz

Technický list

OCULTO

Popis výrobku

Vodou ředitelný impregnační olej na parkety a dřevěný nábytek. Určený zejména pro interiéry, kde je potřeba zachovat přírodní vzhled dřeva. OCULTO má protiskluzovou úpravu a s přísadkou inhibitorů UV -filtrů, zabraňuje nebo zpomaluje žloutnutí dřeva.

Technické údaje

Viskozita +/- 19 sec. (Din 4mm/20°C)

Sušina – pevná část 29% podle váhy

Hustota +/- 1,0 kg/l

Vzhled bezbarvý

Lesk <5 Gardner 60°

Odpovídá směrnici EU 2010

Příprava

Podklad: masivní dřevo. Dřevo obrousit ve směru vláken, zrna 120-150 a odstranit dřevní prach

Naše doporučení

Oculto se aplikuje ve třech vrstvách. Před použitím dobře promíchejte a neředěte. Aplikace se provádí štětcem nebo válečkem. Nanášejte tak, aby jednotlivé tahy byly provedeny "mokrý do mokrého". Když je první vrstva je suchá, aplikuje se druhá vrstva obdobně jako první vrstva. Po uschnutí se plocha brousí lakovým brusným papírem zrna 150-180, po odstranění brusného prachu naneste třetí vrstvu. Volitelné tužidlo může být přidáno pro lepší odolnost

Doba schnutí

Proti prachu 20-30 minut

Brousitelný po 4-6 hodinách

Pochází po 24 hodinách

Schnutí a vytvrzování je velmi závislé od množství, teploty a větrání v místnosti. Zvýšením teploty a dobrým větráním se sušení zkracuje.

Vydatnost

12-15 m²/l na nános

Následná péče – údržba

Hard Floor Fresh CIRANOVA pro pravidelnou údržbu

Informace o produktu

Skladovatelnost :1 rok v originálním uzavřeném obalu

Teplota při skladování mezi +5°C až +40°C

Doba zpracování směsi cca ± 3 hodiny

Zvláštní informace

Používejte pouze nerezové nářadí. Po použití opláchněte pracovní pomůcky přímo s vodou. Tento produkt se nesmí vylívat do kanalizace. Likvidace zbytků se provádí podle místních předpisů jako nebezpečný odpad. V případě moření použijte pouze Ciranova AQUAPAD s tužidlem. Pozor na změnu odstínu při nanášení na dřevo s velkým obsahem pryskyřic nebo tříslovin.