

CIRANOVA[®]
SINCE 1929



Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušenostech. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle možností okolností vyzkoušet

Produced by Debal Coatings nv

Industrieweg 29 – 8800 Beveren – Roeselare
Belgium

tel. + 32 (0) 51 30 11 40

fax + 32 (0) 51 31 26 48

Acolor s.r.o

Semovická 498, Bystřice 257 51

+420 317 793 437

www..acolor.cz

Technický list

Hardwaxoil Magic

Popis výrobku

Vysoce kvalitní pro olejování dřevěných vnitřních podlah. Má dobrou plnivost, přirozený vzhled, dobré chemické a mechanické odolnosti. Je velmi matný.

Odolnost se zvýší přidáním tužidla UA (5%).

Technické údaje

Viskozita +/- 35-45 sec. (Din 4mm/20°C)

Sušina – pevná část +/- 51% podle váhy

Hustota +/- 0,91 kg/l

Stupeň lesku: matt

Odpovídá směrnici EU 2010

Příprava

Podklad: masivní dřevo. Dřevo obrousit ve směru vláken, zrno 80-120 a odstranit dřevní prach

Naše doporučení

Před začátkem práce obsah velmi dobře promíchat. Aplikuje se štětkem, válečkem nebo strojně. Doporučujeme aplikaci padem. Přebytek oleje většinou kartáčem popř. jemným padem (strojně) do dřeva.

Doporučujeme dvě 2 nánosy pro tvrdé dřevo a 3 nánosy pro dřevo měkké. Při průmyslové aplikaci válcovou nanášedkou nebo stříkáním, konzultujte předem s techniky Ciranova.

Doba zpracování

Přidáním tužidla se doba zpracování směsi zkracuje na 4 hodiny.

Doba schnutí

Je suchý po 6 hodinách. Schnutí a vytvrzování je velmi závislé od množství, teploty a větrání v místnosti. Zvýšením teploty a dobrým větráním se sušení zkracuje.

Vydatnost

30 - 35 m²/l na nános

Následná péče – údržba

Pravidelně parketovým mýdlem CIRANOVA 1x za měsíc. V závislosti na používání podlahy, použijte Olej na péči Ciranova[®] 1x za 1 rok. Pro dokonalé čištění použijte Intezivní čistič Ciranova[®].

Informace o produktu

Teplota při skladování mezi +5°C až +40°C

Zvláštní informace

Suché olejové zbytky jsou hořlavé. Použité hadry nebo pady vhazujte do nádoby s vodou. Nenanášejte velkou vrstvu. Větší vrstva prodlužuje sušení a zvyšuje lesk.

K dispozici v odstínech přírodně bílá, bílá, extra bílá, šedá, staro šedá, zakouřený dub, černá.

Minimální trvanlivost je dva roky od data výroby.