

Technický list - návod na použití

Woodprotector



5L

1L

Popis výrobku

Olej vyrobený na základě přírodních surovin pro olejování dřeva z exotických tvrdých druhů. Vyniká nízkou viskozitou a tím i schopností pronikat do hloubky. Vyživuje a ochraňuje dřevo, odpuzuje vodu. Snižuje tvorbu mechu a šednutí.

Technické údaje

VZHLED	TMAVÁ TEKUTINA
ZÁPACH	PO LNĚNÉM OLEJI
VISKOZITA	cca 25 sec při DIN 4mm
HUSTOTA	0,9
DOBA SPOTŘEBY	2 ROKY V UZAVŘENÉM ORIGINÁLNÍM OBALU

Použití

Pro povrchovou úpravu a udržování zahradního dřevěného nábyku a dřevěných teras, výhradně z exotických tvrdých druhů dřeva

Příprava

Suché surové dřevo obrousit brusným papírem zrna č. 120 a postupně 2x s mezischnutím 24 hodin napustit. Při údržbě již dříve natřeného dřeva, staré nátěry, špínu a mech zcela odstranit prostředkem Green Remover CIRANOVA.

Tipy pro používání

K použití připravení tekutina.
Před upotřebením dobře zamíchat.
Nanášet naředěný, válečkem nebo štětcem.
Přebytek odstranit hadrem.
Na ještě nenapuštěné dřevo je nutno nanést dvě vrstvy.

Vydatnost

5-10m² / litr nános štětcem v závislosti na druhu dřeviny a způsobu obroušení

Doba schnutí

Proti prachu po 6 hodinách, další vrstvy po 24 hodinách

Údržba

Dle místních povětrnostních a jiných podmínek se plocha ošetřuje 1 - 2x za 1-2 roky stejným přípravkem Woodprotector

Informace o výrobku

balení : 1 litr, 5 litrů, 25 litrů a 200 litrů

Zvláštní informace

Před použitím dobře zamíchat

Velmi dobré impregnační vlastnosti a vodě odpudivost. Provedeny testy na proti skluznost podle ČSN EU 74 4507. Požadovaný koeficient je 0,3. Woodprotector dosahuje hodnoty od 0,401 za sucha do 0,68 za mokra. Má tedy za mokra lepší protiskluzné vlastnosti než za sucha.

Nikdy nepoužívat na vlhký podklad!

Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušenostech. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, je dle možností okolností vyzkoušet.

Produced by Debel Coatings nv

Industieweg 29 – 8800 Beveren – Roeselare

Belgium

tel. + 32 (0) 51 30 11 40

fax + 32 (0) 51 31 26 48

Acolor s.r.o.

Semovická 498, Bystřice 257 51

www.acolor.cz

tel +420 317 793 437