

Technický list

Parketový olej- strukturní



Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušenostech. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle možností okolností vyzkoušet

Produced by Debal Coatings nv
Industrieweg 29 – 8800 Beveren –
Roeselare
Belgium
tel. + 32 (0) 51 30 11 40
fax + 32 (0) 51 31 26 48

Acolor s.r.o
Semovická 498, Bystřice 257 51
+420 317 793 437
www..acolor.cz

Popis výrobku

Uretanalkyd s vynikajícími odolnostmi proti otěru, velmi vhodný jako základní nános pro parkety a dřevěné podlahy. Může se vyleštit, případně se může použít jako nános odolný proti vodě na voskové mořidlo. Doporučujeme nanášet tenkou vrstvou.

Technická data	
VIZKOZITA	cca 19 SEC / DIN 4mm
HUSTOTA	086 g/l
KONZISTENCE	tmavě hnědá kapalina
SUŠINA	cca 40 % podle váhy
STUPEŇ LESKŮ	lesklý
BOD VZPLANUTÍ	32°C

Odpovídá směrnici EU 2010

Zpracování

Před upotřebením dobře zamíchejte, nanášejte kartáčem, válečkem nebo hadrem.
Nanáší se s mírným přebytkem, po vsáknutí to je cca 10-15 minut se přebytek rozetře a ještě vetře do dřeva. Plochu ještě jednou suchým hadrem osušte.

Příprava

Je potřeba obrousit upravované dřevěné plochy a odstranit brusný prach.

Doba schnutí

Proti prachu po 12 hodinách, přetíratelný po 24hodinách (při pokojové teplotě). Schnutí je silně závislé na množství naneseného oleje, na teplotě, relativní vzdušné vlhkosti a větrání. Vyšší teplota a dobré větrání urychluje schnutí.

Vydatnost

60-80g/m²
12-16m²/litr při již upravovaném dřevu

Následná péče – údržba

Běžná údržba podle potřeby vlhkým hadrem. Přeolejování je nutné podle opotřebení a nedá se časově stanovit.

Informace o produktu

Balení: 500ml, 1 litr a 5 litrů
Třída nebezpečí: třída 3,3 UN 1263 hořlavina

!DOPORUČUJE SE PRODUKT NEJPRVE VYZKOUŠET NA MALÉ PLOŠE, VZHLEDEM K ROZDÍLNÉ REAKCI DŘEVA!