

SCH 55 ECOLOR[®] PROFI Z

Základní barva na dřevo



Použití

ECOLOR PROFI Z je základní vodouředitelná barva na dřevo pod emaily na dřevo např. ECOLOR HOBBY, ECOLOR PROFI, ECOLOR PROFI LESK, PROFI nebo ECOLOR PROFI EX. Tvoří základovou vrstvu pro použití na nové i staré povrchy. Dřevo napadené biotickými škůdci je nutno nejdříve ošetřit některým z typů biocidních přípravků např. IMPRANAL BIO. V exteriéru nedoporučujeme používat na silně pryskyřičná dřeva. Jako základovou vrstvu ji lze použít buď samostatně nebo pro náročnější aplikace na povrch opatřený napouštědlem ECOLOR PROFI N .

Vlastnosti

Je světlustálý, lehce přetíratelný, pružný a chrání dřevo před UV zářením a povětrnostními vlivy.

Schválení

Výrobek splňuje požadavky zákona č.22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.

Složení

Směs pigmentů a plniv v disperzi syntetického polymeru s přídavkem aditiv.

Odstín

vyrábí se v nestandardní bílé barvě.

Zápach

Vlastní zápach výrobku, po zaschnutí zmizí.

Parametry

objemová hmotnost	1200 kg/m ³ ,
obsah netěkavých složek	min 40 % ,
pH	cca 8,5.

Příprava podkladu

Po řádném promíchání barvu nanášíme na podklad, který musí být čistý, po letech zbroušený a suchý. Nesmí být znečištěn mazadly, oleji, silikonovými tmely a podobně. Na povrchu nesmí být prach. Eventuální výrony pryskyřic musí být odstraněny rozpouštědly (např. nitroředidlem). Tmely je nutné odzkoušet individuálně. Vlhkost natíraného dřeva nesmí překročit 12%, nesmí být napadeno dřevokaznými houbami a plísněmi a vykazovat stopy po oxidacích. Nesoudržné staré nátěry odstranit, jinak zbrousit do matova.

Aplikace

Na připravený podklad se aplikuje v jedné vrstvě. **Aplikační rozmezí teplot pro nanášení je 5-25^o C. Nátěr přetížitelný po 4-6 hod/20°C, plně zatížitelný po 48 hod/ 20 °C. Při aplikaci chránit natírané plochy před slunečním svitem a do proschnutí před deštěm!** U připravovaných barevných nátěrů provede spotřebitel kontrolu nátěrem na ploše cca 1m².

Ředění

Dodává se v aplikační konzistenci, neředit.

Způsob nanášení

Máčením, válečkem, štětcem, stříkáním.

Spotřeba

0,1-0,2 l/m².

Údržba

Pomůcky po skončení práce omýt vodou.

SCH 55 ECOLOR[®] PROFI Z

Základní barva na dřevo



Hygiena a bezpečnost práce

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu platné chemické legislativy. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt ruce vodou a ošetřit reparačním krémem. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Zamezte styku s očima. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.

Pro uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.

První pomoc

Při náhodném požití vypláchnout ústa vodou a vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení očí vymývat rozevřené oči 10 – 15 minut vodou, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení kůže sejmout kontaminovaný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem.

Požárně technická charakteristika

Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 650201.

Skladování

Skladovat lze v původních neotevřených obalech během 24 měsíců od data výroby při teplotě od +5°C do +25°C. **VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUIT.**

Přeprava

Přepravovat pouze při teplotách od +5°C do +35°C.

Balení

0,75; 2,5 litru a 6 kg.

Datum revize: 1. 3. 2013