

MATERIÁLOVÝ LIST

FP850 (141.50)

TIXOTROPNÍ (NESTÉKAVÝ) POLYESTEROVÝ ZÁKLADNÍ LAK,

| | |
|-------------|--|
| TUŽIDLO: | C 783 (2% hm.) alternativní: 2% C773 (delší životnost směsi, delší doba schnutí) |
| URÝCHLOVAČ: | AC 200 (2% hm.) alternativní: 2% AC208 (bez nazelenalého efektu) |
| ŘEDIDLO: | DL 139 (10 – 15% hm.) |
| UPOZORNĚNÍ: | NELZE SMÍCHÁVAT PŘEDEM URÝCHLOVAČ A TUŽIDLO !!! NEBEZPEČÍ PRUDKÉ REAKCE !!! |

Charakteristika:

Vysoká plnicí a vyrovnávací schopnost, jak na vertikální tak na horizontální plochy, dobře brouditelný s dobrou průhledností filmu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|-----------------------------------|---|
| Obsah pevných složek laku: | 95 ± 1% |
| Měrná hmotnost laku (± 3%): | 1,06 kg/l |
| Viskozita při 20°C: | 35 s ± 3 s/F6 |
| Aplikační viskozita pro stříkání: | 18 - 20 s/F4. |
| Životnost směsi: | cca 40 min. (při ředění min. 10% DL139) |

PRACOVNÍ POKYNY

| | |
|----------------------|---|
| Podklad: | masivní dřevo nebo dýha. |
| Spotřeba: | cca 250-300 g/m ² v jedné vrstvě (max. 3 vrstvy) |
| Vydatnost: | z 1 kg směsi v jedné vrstvě cca 2,5-3 m ² . |
| Způsob aplikace: | stříkání |
| Zasychání: | počítejte s 40-50 min. mezi dvěma vrstvami. Zasychání proti prachu cca 50 min. . |
| Urychlené zasychání: | po zavadnutí teplým vzduchem 40-50°C (cca 15-20 min.) |
| Poznámka: | při aplikaci laku je třeba počítat s krátkou dobou zpracovatelnosti natužené směsi Podíl urychlovače a tužidla může být zvýšen nebo snížen podle teploty. Pokud se aplikuje na exotické dřeviny bohaté na tanin, MDF nebo mořené dřevo, je třeba nejdříve aplikovat izolátor jako WZ 890/IS 100 (viz. mat. listy). Při použití urychlovače AC208 se sníží nazelenalé zabarvení laku. |

DALŠÍ ÚDAJE

| | |
|--------------------|---|
| Brouditelnost: | velmi dobrá, počkejte nejméně 12 hod po aplikaci poslední vrstvy |
| Přelakovatelnost: | neprodlužujte dobu mezi broušením a aplikací vrchního laku, mohly by nastat problémy s přilnavostí. |
| Žloutnutí: | střední |
| Skladovatelnost: | 4 měsíce v originálním balení |
| Standardní balení: | 25 kg |