

# SCH 02.0040 PENECO® MOSAIC

## Penetrační nátěr pod ECOLOR MOSAIC



### Použití

Základní penetrační nátěr je určen jako první nátěr všech savých stavebních materiálů, které jsou finálně upravovány dekorativními omítkovinami ECOLOR MOSAIC. Dodává se v aplikační konzistenci.

### Schválení

Výrobek splňuje požadavky zákona č.22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.

### Složení

Směs pigmentů a plniv dispergovaných ve vodné akrylátové disperzi s přísadou aditiv - neobsahuje těžké kovy.

### Parametry

měrná hmotnost	cca 1200 kg/m <sup>3</sup>
obsah netěkavých složek	min 45%

### Příprava podkladu

Podklad musí být soudržný, čistý, suchý, bez vodorozpuštěných solí, nové omítky musí být vyzrálé. Staré nesoudržné nátěry je nutné odstranit. Všechny nenatírané povrchy důkladně zakrýt!

### Aplikace

Nanáší se v jedné vrstvě. Při teplotě vzduchu a podkladu 20°C a relativní vlhkosti 65% je možné aplikovat ECOLOR MOSAIC po 4 – 6 hodinách. Minimální aplikační teplota je + 5°C, maximální +30°C.

**Před aplikací důkladně promíchejte!!! Doporučujeme promíchávat i v průběhu aplikace.**

### Způsob nanášení

Válečkem, štětcem.

### Spotřeba

0,18-0,25 kg/m<sup>2</sup> - podle savosti podkladu.

### Ředění

Penetrační nátěr je seřízen pro nanášení válečkem, jinak dle potřeby ředit vodou max. do 10 %.

### Údržba

Pomůcky po skončení práce omýt vodou.

### Hygiena a bezpečnost práce

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu platné chemické legislativy. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt ruce vodou a ošetřit reparačním krémem. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Zamezte styku s očima. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Pro uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.

### První pomoc

Při náhodném požití vypláchnout ústa vodou a vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení očí vymývat rozevřené oči 10 – 15 minut vodou, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení kůže sejmout kontaminovaný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem.

# SCH 02.0040 PENEKO<sup>®</sup> MOSAIC

## Penetrační nátěr pod ECOLOR MOSAIC



### Požárně technická charakteristika

Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 650201.

### Skladování

Skladovat lze v původních neotevřených obalech během 24 měsíců od data výroby při teplotě od +5°C do +25°C . **VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT.**

### Přeprava

Přepravovat pouze při teplotách od +5°C do +35°C.

### Balení

5 a 10 kg.

Datum revize: 1. 3. 2013