

# SCH 58 ECOLOR<sup>®</sup> BLOCK COAT

## Izolační nátěr na překryvání skvrn



### Použití

Barva se používá v interiérech k izolaci nikotinových, dehtových a kouřových skvrn na stěnách a stropě. Lze použít i na beton, skleněné tapety, aglomerované dřevěné, papírové, sádkartonové povrchy, z něhož vystupují skvrny. Dále lze tímto nátěrem izolovat skvrny po starých válečkových malbách a skvrny po zatečeninách. Nátěr je omyvatelný a po zaschnutí se dá přetřít vnitřními malířskými barvami např. řady EXIN a ECOLOR.

### Schválení

Výrobek splňuje požadavky zákona č.22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.

### Složení

Směs plniv dispergovaných ve vodné akrylátové disperzi s přísadou aditiv, neobsahuje těžké kovy!

### Odstín

Vyrábí se v nenormalizovaném bílém odstínu.

### Parametry barvy

objemová hmotnost	1350 kg/m <sup>3</sup> ,
obsah netěkavých složek	min. 57 %,
vzhled	bílá viskózní kapalina bez nečistot.

### Parametry nátěru

bělost	min. 93 %,
vzhled	polomatný,

### Příprava podkladu

Podklad musí být soudržný, suchý a odmaštěný, nové omítky vyztřelé. **Staré nátěry malířských barev důkladně odstranit!** Savé povrchy a sádkarton před nátěrem penetrovat penetrací PENECO - SCH 02, betony pomocí PENECO EXTRA - SCH 02.0010 nebo PENECO EXTRA R - SCH 02.0011.

### Aplikace

Nanáší se v jedné až dvou vrstvách na proschlý podklad, druhý nátěr se provádí po zaschnutí předchozí vrstvy. Při teplotě vzduchu +20°C a 65% relativní vlhkosti vzduchu musí být technologická přestávka mezi jednotlivými nátěry min. 12 hod.. Minimální teplota vzduchu a podkladů pro nanášení je + 5°C, maximální +30°C .

### Způsob nanášení

Válečkem, štětcem, stříkáním.

### Spotřeba barvy

0,2-0,4 kg/m<sup>2</sup> (podle povrchu a jeho znečištění) při dvou nátěrech.

### Ředění

Barva má viskozitu seřízenou pro práci uvedeným nářadím.

### Údržba

Všechny pomůcky okamžitě po skončení práce omýt vodou.

# SCH 58 ECOLOR<sup>®</sup> BLOCK COAT

## Izolační nátěr na překryvání skvrn



### Hygiena a bezpečnost práce

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu platné chemické legislativy. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt ruce vodou a ošetřit reparačním krémem. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Zamezte styku s očima. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Pro uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.

### První pomoc

Při náhodném požití vypláchnout ústa vodou a vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení očí vymývat rozevřené oči 10 – 15 minut vodou, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení kůže sejmout kontaminovaný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem.

### Požárně technická charakteristika

Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 650201.

### Skladování

Skladovat lze v původních neotevřených obalech během 24 měsíců od data výroby při teplotě od +5°C do +25°C. **VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT.**

### Přeprava

Přepravovat pouze při teplotách od +5°C do +35°C.

### Balení

1 ; 4 ; 7 a 15 kg.

Datum revize: 1. 3. 2013