

SCH 44 ECOLOR® UNI

Akrylátová barva univerzální



Použití

Univerzální akrylátovou barvu je možno použít v interiérech i exteriérech na vyzrálé omítky, beton, skleněné tapety, aglomerované dřevěné, papírové, sádkartonové povrchy nebo umakart. Nátěr je omyvatelný a proto je vhodný pro interiéry náročné na hygienu, jako jsou kuchyně, školy, jídelny, zdravotnická zařízení apod. Může přijít do náhodného styku s potravinami, není však pro tento účel určen.

Schválení

Výrobek splňuje požadavky zákona č.22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.

Složení

Směs plniv dispergovaných ve vodné akrylátové disperzi s přísadou aditiv, neobsahuje těžké kovy!

Odstín

Vyrábí se v nenormalizovaném bílém odstínu (možno barvit malířskými pastami).

Parametry barvy

objemová hmotnost	1500 kg/m ³ ,
obsah netěkavých složek	min. 63 %,
vzhled	bílá viskózní kapalina bez nečistot.

Parametry nátěru

bělost	min. 93 %,
přídržnost	0,3 MPa,
vzhled	matný,

Příprava podkladu

Podklad musí být soudržný, suchý, nové omítky vyzrálé. **Staré nátěry malířských barev důkladně odstranit a omýt vodou!** Savé povrchy a sádkarton před nátěrem penetrovat penetrací PENECO SCH 02 nebo betony pomocí PENECO EXTRA SCH 02.0010 a SCH 02.0011. Umakarty a lesklé plochy před nátěrem zbrusit do matového vzhledu.

Aplikace

Nanáší se v jedné až dvou vrstvách, druhý nátěr se provádí po zaschnutí předchozí vrstvy. Při teplotě vzduchu +20°C a 65% relativní vlhkosti vzduchu je nátěr přetíratelný po 1 hodině. Minimální aplikační teplota vzduchu a podkladů pro nanášení je + 5°C, maximální +30°C . U připravovaných barevných nátěrů provede spotřebitel kontrolu nátěrem na ploše cca 1m².

Způsob nanášení

Válečkem, štětcem, stříkáním.

Spotřeba barvy

0,25-0,4 kg/m² při dvou nátěrech.

Ředění

Barva má viskozitu seřízenou pro práci válečkem - v případě potřeby možno ředit max. 10 % penetrátorem PENECO SCH 02 nebo vodou popř. jejich směsí.

Údržba

Všechny pomůcky okamžitě po skončení práce omýt vodou.

SCH 44 ECOLOR[®] UNI

Akrylátová barva univerzální



Hygiena a bezpečnost práce

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu platné chemické legislativy. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt ruce vodou a ošetřit reparačním krémem. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Zamezte styku s očima. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.

Pro uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.

První pomoc

Při náhodném požití vypláchnout ústa vodou a vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení očí vymývat rozevřené oči 10 – 15 minut vodou, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení kůže sejmout kontaminovaný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem.

Požárně technická charakteristika

Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 650201.

Skladování

Skladovat lze v původních neotevřených obalech během 24 měsíců od data výroby při teplotě od +5°C do +25°C. **VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUIT.**

Přeprava

Přepravovat pouze při teplotách od +5°C do +35°C.

Balení

0,9 ; 4 ; 7,5 ; 17,5 a 45 kg.

Datum revize: 1. 3. 2013