

SCH 40.0030 EXIN[®] EKO

Malířská barva s vysokou bělostí a kryvostí



Použití

Vodou ředitelná, snímatelná, ořezuodolná malířská barva na vyzrálé omítky a betonové povrchy, aglomerované dřevěné materiály, sádkarton a papírové povrchy je určena pro probarvování malířskými pastami. Pokud jsou k probarvování použity zdravotně nezávadné barevné koncentráty (pasty), je vhodná pro úpravu interiérů náročných na hygienu, jako školy, jídelny, zdravotnická zařízení apod. Nátěr může přijít do náhodného styku s potravinami, není však pro tento účel určen.

Schválení

Výrobek splňuje požadavky zákona č.22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.

Složení

Směs plniv dispergovaných ve vodné akrylátové disperzi s přísadou aditiv, neobsahuje těžké kovy !

Upozornění

Vzhledem k obsahu kaolinu ve výrobku může při aplikaci stříkáním docházet k většímu opotřebení trysek a pístů stříkacích zařízení. Tento jev je vlastností výrobku, nikoliv jeho vadou a výrobce nebere za větší opotřebení stříkacích zařízení odpovědnost.

Odstín

Vyrábí se v nenormalizovaném bílém odstínu, možno barvit malířskými pastami. Vyrábí se i jako báze (A, B) určené pro tónování na tónovacích strojích.

Parametry barvy

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| obsah netěkavých složek | cca 50 %, |
| vzhled | bílá viskózní kapalina bez nečistot. |

Parametry nátěru

| | |
|---------------|------------|
| difúzní odpor | 0,05 m |
| vzhled | matný, |
| bělost | min. 93 %, |
| přidrženost | 0,3 MPa, |
| kryvost | 1. |

Příprava podkladu

Podklad očistit, nesoudržné staré nátěry odstranit, na omítky nanášet až po jejich úplném vyzrání. Sádkarton a nové omítky je vhodné penetrovat pomocí penetrátoru PENECO SCH 02.

Aplikace

Barva je seřízena pro práci s válečkem. Nanáší se v jedné až dvou vrstvách, druhý nátěr se provádí po zaschnutí předchozí vrstvy. Při +20°C a 65% relativní vlhkosti vzduchu je nátěr po 1 hodině přetíratelný. Minimální teplota vzduchu a podkladů pro nanášení je + 5°C, maximální + 30°C. U připravovaných barevných nátěrů provede spotřebitel kontrolu nátěrem na ploše cca 1m².

Způsob nanášení

Válečkem, štětcem, stříkáním.

Spotřeba barvy

Z 1 kg barvy cca 8 - 12 m² v jedné vrstvě.

SCH 40.0030 EXIN[®] EKO

Malířská barva s vysokou bělostí a kryvostí



Ředění

Barva je seřízena pro nanášení válečkem, jinak dle potřeby vodou max. do 15 %. Pro zvýšení odolnosti nátěru proti otěru (při savých podkladech) je vhodné použít k ředění PENECO SCH 02 max. do 15%. Pro závěrečnou vrstvu u obarveného výrobku neředit.

Údržba

Všechny pomůcky okamžitě po skončení práce omýt vodou.

Hygiena a bezpečnost práce

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu platné chemické legislativy. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt ruce vodou a ošetřit reparačním krémem. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Zamezte styku s očima. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.

Pro uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.

První pomoc

Při náhodném požití vypláchnout ústa vodou a vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení očí vymývat rozevřené oči 10 – 15 minut vodou, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení kůže sejmout kontaminovaný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem.

Požárně technická charakteristika

Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 650201.

Skladování

Skladovat lze v původních neotevřených obalech během 24 měsíců od data výroby při teplotě od +5°C do +25°C. **VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT.**

Přeprava

Přepravovat pouze při teplotách od +5°C do +35°C.

Balení

4 ; 7,5 ; 15 ; 30 a 45 kg. Báze pro tónování 1 ; 4 ; 7 ; 13 a 25 kg.

Datum revize: 1. 3. 2013